

## FICHE TECHNIQUE

### ROUTEX II (TX-R)

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur	
Résistance à la rupture *	ASTM D4595	Minimum à 5% d'allong. 5 kN/m Minimum à la rupture 11 kN/m	
Résistance à la traction	CAN-148.1 - no 7.3	SP : Nominal 774 N SP : Minimum 650 N	ST : Nominal 1350 N ST : Minimum 1134 N
Éclatement "Mullen"	CAN-4.2 - no 11.1	Nominal 3250 kPa Minimum 2600 kPa	
Épaisseur *	CAN-148.1 - No 3 - M85	minimum 1.7 mm	
Perméabilité *	CAN-148.1 - No 4	Nominal 0.030 cm/s Minimum 0.021 cm/s	
Permittivité	CAN-148.1 - No 4	Nominal 0.10 s <sup>-1</sup> Minimum 0.07 s <sup>-1</sup>	
Ouverture de filtration (FOS)	CAN-148.1 - No 10	Nominal 50 µm Minimum 35 µm - Maximum 65 µm	
Résistance aux UV (500 h)	ASTM D4355-02	Minimum 50%	
Largeur standard *		3.5 mètres	
Longueur standard *		100 mètres	

Produit certifié par le **BNQ** selon la spécification GCTTG 3001-06.

\* : Propriété ne faisant pas partie de la certification de produit par le BNQ

\*\* : Valeur proposé par Soleno Textiles Inc., qui est dans l'intervalle de la tolérance 95 de la spécification GCTTG 3001, mais qui n'est pas le minimum de cette tolérance.

SP : Sens Production ST : Sens Travers

Type de fibre : Polypropylène (gris)  
Type de construction : Non-Tissé Aiguilleté  
Renforcé d'un tissé

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc. Les valeurs sont calculés à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards. Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de maintenance de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.