

FICHE TECHNIQUE

TX-MP

Propriétés	Méthode d'essai	Spécifications
Géomembrane		
Épaisseur	ASTM D1593	0,5 mm
Résistance à la tension	ASTM D882	227,3 N (ST) et 182,8 N (SM)
Allongement à la rupture	ASTM D882	319 % (ST) et 298 % (SM)
Résistance à la déchirure	ASTM D1004	30,14 N (ST) et 33,44 N (SM)
Résistance à basse température	ASTM D1790	-26 degré C
Stabilité dimensionnel	ASTM D1204	3 %
Extraction d'eau (gain de poids)	ASTM D1239	1,22 %
Géotextile		
Masse surfacique	CAN-148.1 No 2	450 g/m ² ± 50 g/m ²
Épaisseur	ASTM D5199	4,5 ± 0.5 mm
Transmissivité sous 8 kPa à un Gradient = 1	ASTM D4716	6 x 10 ⁻⁵ m ² /s
Composite		
Masse surfacique	CAN-148.1 No 2	1090 g/m ² ± 65 g/m ²
Épaisseur	ASTM D5199	5 ± 0.5 mm
Dimensions Standards		
Largeur standard		1.83 mètres (72 pouces)
Longueur standard		15 ou 30 mètres

Type de fibre : Polypropylène / polyester

Type de Construction : Géomembrane PVC laminée avec un géotextile

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc.

Les valeurs sont calculés à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards.

Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document.

Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.